

Gruppe	Art	Name	Feuchte- voraus- setzun- gen	befällt	Holzart(en)	erkennbar an	Gener- ations- zeit	Flugzeit	Minimale Flugtemp	Letaltzeit/ temp.
Anobiidae	Anobium punctatum	Gewöhnlicher Nagekäfer, Holzwurm	> 12 %	Splint- & Kernholz	praktisch alle	Ausflugloch	1 - 4 Jahre	März - August		1 h / 55 °C
Anobiidae	Xestobium rufovillosum	Gescheckter Nagekäfer	> 12 %	Kernholz	alle	Ausflugloch	2 - 15 Jahre	April - August	17 °C	
Lyctidae	Lyctus brunneus	Brauner Splintholzkäfer	> 6 %	Splintholz	Laubholz	Fraßmehl	2 - 3 Jahre	immer		0,5 h / 66 °C, 1-2 min / 70 °C
Bockkäfer	Hylotrupes bajulus	Hausbock	> 8 %	Splint- & Reifholz	Nadelholz	Ausflugloch, Fraßge- räusche	2 - 20 Jahre	Mai - August	21 °C	1 h / 55 °C
				Laubholz = Ahorn, Buche, Eiche,						
				Nadelholz = Fichte, Tanne, Lärche						
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch unverbindlich ohne Gewähr										